

Technický list

Barva pro **INTERIÉR / EXTERIÉR: PRO VNITŘNÍ a VENKOVNÍ POUŽITÍ, např. příjezdové cesty, parkoviště, zakázaná místa, nebezpečná místa v halách a skladech atd.**

řada **818-Q….-00**

Vlastnosti produktu

Nátěrová hmota / oblast použití

Speciální značkovací barva pro značení příjezdových cest, ulic, parkovišť atd. v interiéru a exteriéru s protiskluznými vlastnostmi nátěrové hmoty po zaschnutí

Báze pojiva: roztok pryskyřice bez aromatických látek, jedno komponentní **vodou ředitelná**

Bezpečnost a pořádek prostřednictvím speciálních barev pro značení a lajnování

Naše barvy vydrží dlouho!

Bezpečnost a pořádek pomocí barev na značení a lajnování: bez ohledu na to, zda se jedná o silniční provoz, parkoviště, výrobní nebo skladovací haly, značení všude poskytuje orientaci – bezpečnost – pořádek.

Pro každou aplikaci a každý povrch nabízíme správnou barvu pro značení (lajnování).

Technické specifikace:

Dodávaná viskozita: cca 25-30 dPa.s při 20 °C

Hustota (DIN 53217): cca 1,30 až 1,5 g/ml v závislosti na odstínu

Klasifikace podle dřívějšího VbF: nepoužije se – vodou ředitelná nátěrová hmota

teoretická vydatnost cca 5 m²/kg při 190 µm mokrém filmu = cca 60 µm tloušťka suchého filmu

1000 m délka lajny/15 cm šířka: cca 80 kg při 200 µm mokrém filmu

Zaručená stabilita při skladování: vzduchotěsně uzavřeno po dobu minimálně 6 měsíců, v původním obalu při +5°C až +35°C

Zpracovávání:

Ředění: voda

Typ aplikace: válečkem, štětcem nebo stříkáním (značkovací/lajnovací vozík/stroj/pistole)



Viskozita při zpracování: štětec: viskozita při dodání

stříkání: viskozita při dodání

Aplikace

INTERIÉR / EXTERÉR: PRO VNITŘNÍ a VENKOVNÍ POUŽITÍ S PROTISKLUZOVÝMI VLASTNOSTMI, např. příjezdové cesty, parkoviště, zakázaná místa, nebezpečná místa v halách a skladech atd. – vodou ředitelná

Zaručená skladovatelnost minimálně 12 měsíců ve vzduchotěsné nádobě

Původní obal při +5 °C až +35 °C

Obsah VOC ISO 11890-2 ca. 385 g/ltr

Barevné odstíny RAL, možno tónovat dle vzorku jiné barvy na vyžádání

Stupeň lesku hedvábně lesklá

Schnutí (+20 °C) při doporučené tloušťce vrstvy lze přejíždět po cca 24 hodinách

upozornění

Údaje vychází z aplikace za pokojové teploty 20 °C/ 65 % vlhkosti

Nižší teploty anebo vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí.

Nepoužívejte na PVC podlahy – nebezpečí migrace změkčovadla a aditiv.

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a zbavený nečistot, jako je olej, mastnota a další látky, které působí jako separační činidlo.

Zpracování (při +20 °C)

Ředidlo (je-li požadováno): voda, přídavné množství <10 %

Teplota zpracování minimálně +10 °C, rel. vlhkost max. 85 %,

Způsob zpracování: Stříkání, nanášení válečkem nebo štětkou

Aplikace



Výrobek lze natírat (plochým štětcem), válečkem (velurovým válečkem) nebo stříkat.

Nejlepší způsob, jak to udělat, je předem zamaskovat čáry lepící páskou. Při použití našeho lajnovacího stříkacího aplikačního vozíku není nutné lepící pásky používat.

V naší nabídce je FM750 PROFI stříkací aku aplikační vozík (4 kolka) na lajnování bezpečnostních čar v podnicích a parkovacích ploch – akumulátorová pumpa na dobíjení z elektrické sítě nebo FM 500 PROFI stříkací aplikační vozík (4kolka) – požadovaného stříkacího tlaku se dosahuje tlačením vozíku, kdy zadní kola svým otáčením při pohybu vpřed uvádějí do pohybu nově vyvinuté moderní zubové tlakové čerpadlo. V závislosti na zařízení může být nutné materiál naředit a nastavit odpovídající viskozitu nátěrové hmoty. Nízká viskozita (řídká barva) vede k velkému rozstřiku a lajny jsou neostré.

Aplikační technologie

stříkání

Velikost trysky 1,3-1,6mm

Rozprašovací vzduch 3-4 bar

Ředidlo voda

Viskozita cca 25 s/DIN 4 mm

Jiné aplikace

Váleček, štětka

Následné lakování

Materiál je přepracovatelný sám se sebou.

Čištění

Voda

Barevné odstíny standartní:

(balení nádoba 30Kg)

Zu818-Q1299-00 barva exteriér/interiér vodouředitelná 1K na značení parkovišť a bezpečn. čar v provozech-**bílá**

Hydro-Markierungsfarbe weiß seidenglänzend 30-kg-Gebinden

Zu818-Q2465-00 barva exteriér/interiér vodouředitelná 1K na značení parkovišť a bezpečn. čar v provozech-**žlutá**

Hydro-Markierungsfarbe gelb RAL1018 seidenglänzend 30-kg-Gebinden



Zu818-Q3334-00 barva exteriér/interiér vodouředitelná 1K na značení parkovišť a bezpečn. čar v provozech-**červená**

Hydro-Markierungsfarbe verkehrsrot RAL 3020 seidenglänzend 30kg-Gebinden

Zu818-Q5574-00 barva exteriér/interiér vodouředitelná 1K na značení parkovišť a bezpečn. čar v provozech-**modrá**

Hydro-Markierungsfarbe verkehrsblau RAL 5017 seidenglänzend 30-kg-Gebinden

Zu818-Q6624-00 barva exteriér/interiér vodouředitelná 1K na značení parkovišť a bezpečn. čar v provozech-**zelená**

Hydro-Markierungsfarbe verkehrsgruen RAL 6024 seidenglänzend 30-kg-Gebinden