



PURIDUR®-Holzeffekt 33 079

LAK KE ZVÝRAZNĚNÍ PŘIROZENÉHO CHARAKTERU DŘEVA
A DOSAŽENÍ HEDVÁBNÉHO POVRCHU

Zachování přirozeného charakteru dřeva a současně
dosažení jeho optimální ochrany - tyto požadavky
splňuje čirý, nevýrazňující vícevrstvý lak
PURIDUR® Holzeffekt.

Chrání povrchy a zároveň klade důraz na přirozený,
nefalšovaný charakter dřeva: PURIDUR® Holzeffekt
zachovává dřevu a nábytku v interiéru přirozený vzhled
neošetřeného dřeva a je sametově hedvábný na dotyk.

UV filtr navíc oddaluje žloutnutí
tvrdého i měkkého dřeva.

Pro PURIDUR® Holzeffekt hovoří také zpracování:
Lak rychle zasychá, snadno se brousí a je snadno
zpracovatelný. Dobře kryje místa s vyšším
podílem pryskyřice, aniž by docházelo
ke zvýšení lesku takových míst.

PURIDUR® Holzeffekt
bezbarvý, matný
33 079-8/9-0000

- sametově hedvábný na dotyk
- dobře broušitelný
- UV-filtry
- výborný rozliv
- splňuje zkušební normu DIN EN 12720 (zkušební kapaliny a zkušební doby podle DIN 68861-1, zátěžová skupiny 1B) (chemická odolnost) a normy Ö-Norm A-1605-12 1B1
- nízká hořlavost podle DIN 4102-B1

Rychleschnoucí vícevrstvý lak s dobrou broušitelností. Natěrový systém obsahuje UV absorbéry, nemění odstín dřeva ani nevzrušuje kresbu a zachovává jeho přirozený charakter. Dobře kryje místa s vyšším obsahem pryskyřice, aniž by docházelo ke zvýšení lesku. Lak PURIDUR® byl testován podle DIN EN 12720 (zkušební kapaliny a zkušební doby podle DIN 68861-1, splňuje požadavky zátěžové skupiny 1B) a normy Ö-Norm A-1605-12 1B1 (chemická odolnost). V kombinaci s nízkoohřevnými dřevotřískovými deskami - i dyhovanými - má nízkou hořlavost podle DIN 4102-B1 (certifikační značka: P-BWU 03-I-16.5.276).

Oblast použití

nábytek, interiéry

Technické údaje

Stupeň lesku:	8 = matný, 9 = hluboce matný *	
	* = Stupeň lesku se zjišťuje standardizovaným postupem. Stupeň lesku závisí na tloušťce nanesené vrstvy, způsobu aplikace, podmínkách schnutí a typu nosného podkladu.	
Odstín:	bezbarvý	
Poměr směsi:	100 hm. dílů laku 33 079-8/9-0000 příp. 10 hm. dílů tužidla 38 553-0-0000	100 hm. dílů laku 33 079-8/9-0000 20 hm. dílů tužidla 38 080-0-0000
Ředidlo:	19947-0-0000 speciální ředidlo	
Zpomalovač:	39 999-0-0000 zpomalovač do laků PURIDUR®	
Hustota	0,890 – 0,910 g/ml při 20°C	
Doba zpracovatelnosti:	cca 5 – 7 h při 20 – 23 °C	
Skladovatelnost (neotevřený obal):	12 měsíců při 20 °C	
Teplota skladování:	- 10 až +30 °C	

Zpracování

Způsob nanášení:	Stříkání (Airless, Airmix, nádobková stříkací pistole) Viskozita 15 - 20 s DIN 4mm při 20°C Tryska: 1,5 - 1,8 mm Rozprašovací tlak: 1 - 3 bar Tlak materiálu: 100 - 150 bar Rozprašování vzduchem: 2,0 – 3,5 bar	
Počet vrstev:	1 – 2	
Množství v jedné vrstvě:	100 – 150 g/m ²	
Okolní teplota:	20 – 25 °C	
Optimální vlhkost vzduchu:	45 – 65 %	
Teplota materiálu:	20 – 25 °C	
Ředidlo na čištění:	19995-0-0000 – ředidlo do nitrocelulósových laků	
Příprava podkladu:	Dřevo, materiály na bázi dřeva a dýhy dobře obruste.	
Použitelnost na bělených podkladech:	Ano	
Ochrana proti světlu:	Obsahuje UV absorbéry	
Broušení:	Podklad: zrnitost 150 – 180	Lak: zrnitost 280 - 400
Vlhkost dřeva:	7 - 10 %	
Způsob sušení: Schnutí/vytvrzování:	Sušení na vzduchu, teplovzdušný tunel / sušárna Sušení teplem cca 30 min při 35 - 50°C Zaschnutý proti polétavému prachu po cca 10 min při 20 - 23°C / 40 - 65 % relat. vlhkosti vzduchu. Broušitelný po cca 2 - 4 h při 20 - 23°C / 40 - 65 % relat. vlhkosti vzduchu.	
Obecné pokyny:	Před použitím důkladně rozmíchejte, dokud není materiál homogenní. V případě potřeby protřepejte. Před zpracováním pozvolna přidejte a homogenně vmíchejte potřebné přísady. Před zpracováním proveďte zkušební lakování. Zkontrolujte přilnavost. Dodržujte obecné a místní pokyny pro zpracování polyuretanových materiálů. Po otevření nádoby opět dobře uzavřete. Pokud byla nádoba otevřena již několikrát, zkontrolujte vhodnost materiálu pro zamýšlený účel použití.	

Likvidace

V případě likvidace používejte pouze katalogová čísla odpadu dohodnutá s příslušným úřadem pro nakládání s odpady.

Prodejní jednotky

25 kg

Bezpečnost

Řiďte se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu a na etiketě.

Ostatní pokyny

Určeno výhradně ke komerčnímu/průmyslovému použití.

Berni spol. s r.o.
www.berni.cz
info@berni.cz