

# PURIDUR® Holzeffekt Mattlack



POZNÁTE ROZDÍL?



FASCINACE POVRCHY  
STUNNING SURFACES

Optimální  
ochrana  
přirozeného  
vzhledu  
dřevěných  
povrchů!

Zachovává  
přirozenost  
dřeva.

# Tajemství matného laku PURIDUR® Holzeffekt Mattlack.

Vysoká  
odolnost

Vhodný  
rovněž na  
stolní desky



# PURIDUR® Holzeffekt Mattlack

Povrch dřeva  
bez ochrany



OPTICKY rozdíl nepoznáte!

OCHRANA matným lakem  
PURIDUR® Holzeffekt Mattlack



# PURIDUR® Holzeffekt Mattlack

## 33079-9-VS42370

Vlastnosti:	Rychleschnoucí vícevrstvý lak Slabě zvýrazňující nátěrový systém obsahuje UV absorbéry a zachovává přirozený charakter dřeva. Dobře kryje místa s vyšším podílem pryskyřice, aniž by na takových místech docházelo ke zvýšení lesku. Používá se převážně na přírodní dřevo.
Testováno podle:	DIN EN 12720 - podle DIN 68861, splňuje požadavky zátěžové skupiny 1B
Oblasti použití:	veškeré interiérové vybavení, na dřevo a materiály na bázi dřeva
Technické údaje:	
Stupeň lesku*:	9 - hluboce matný
Odstín:	bezbarvý
Poměr směsi:	100 hm. dílů laku PURIDUR® 33079-9-VS42370 20 hm. dílů tužidla PURIDUR® 38080-0-0000 nebo 10 hm. dílů tužidla PURIDUR® 38553-0-0000
	Vhodný na podklady bělené peroxidem vodíku 35 %, chloridem amonným 25 %, bělicí přísadou 00510-0-0218. Bezpodmínečně dodržujte reakční dobu/dobu schnutí bělicí přísady!
Viskozita:	Dodávaná viskozita: 30 - 35 s 20 °C DIN 4 mm Viskozita při zpracování: 18 - 22 s 20 °C DIN 4 mm
Ředidlo:	PURIDUR® 39971-0-0000/19947-0-0000
Zpomalovač:	39999-0-0000
Doba zpracovatelnosti:	cca 8 h při 20 °C
Skladovatelnost:	6 měsíců při 20 °C
Zpracování:	
Aplikační metody:	Stříkání (nádobková stříkací pistole, Airless atd.)
Spotřeba materiálu:	Množství laku v jedné vrstvě: 100 - 150 g/m <sup>2</sup> (celkové množství max.: 200 - 300 g/m <sup>2</sup> )
Teplota při zpracování:	20 °C
Vlhkost dřeva:	max. 7 - 10 %
Příprava a násl. úprava podkladu:	dřevo bruste odstupňovaně: dřevo s velkými póry zrnitostí 120 - 180 dřevo s drobnými póry zrnitostí 150 - 220 Bezprostředně před přelakováním přebruste zrnitostí 240; pečlivě zbavte prachu! proti polétavému prachu cca 10 min brousitelný cca po 3 hodinách přelakovatelný po cca 3 hodinách stohovatelný nejdříve po 16 hodinách Lze sušit v teplovzdušném tunelu/sušárně!
Schnutí: při 20 °C relat. vlhkosti vzduchu 50-60 %	
Dodávané balení:	20 kg

### Důležité upozornění:

Lak není vhodný k přelakování pigmentovaných laku a dřeva mořeného do tmavých odstínů!

Již otevřené obaly dobře uzavřete! Nezpracovávejte při teplotách nižších než + 15 °C! Před použitím důkladně rozmíchejte a proveďte zkušební lakování!

\* Stupeň lesku se zjišťuje standardizovaným postupem.

Stupeň lesku závisí na tloušťce nanesené vrstvy, způsobu aplikace, podmínkách schnutí a druhu podkladového materiálu.